

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

№ 23  
Редакция: 02/10  
Взамен: 05/09  
Статус: действующий (05-02-2010)

# ПВАД Д51В

ГОСТ 18992-80 ( изм. 1-5)

### Описание продукта

Водная дисперсия поливинилацетата, стабилизированная поливиниловым спиртом, непластифицированная.

### Область применения

- Клей для бумаги и картона.
- Основа клеевых композиций.
- Компонент подкрамаливающих, пропиточных составов.
- Связующее при получении гипсовых и цементных композиций, модификатор бетона.

### Свойства

При высыхании дает однородную, хрупкую, не липкую, мутную пленку. Хорошо совмещается с различными наполнителями\*. Покрытия на основе дисперсии обладают высокой маслостойкостью и устойчивостью к УФ – излучению.

### Технические характеристики

Показатель концентрации водородных ионов (рН)	4,5-6,0 **	
Вязкость по Брукфилду, мПа.с	6000-10000 ***	мПа*с (Brookfield, 23°C)
Содержание сухого вещества, не менее	51	%
Минимальная температура пленкообразования	+17	°C
Средний размер частиц	1-3	мкм
Температура стеклования полимера	Около + 29	°C
Морозостойкость	4 цикла замораживания-оттаивания при -40°C	

\* В каждом отдельном случае необходимо проверять смеси на совместимость и сохранность их свойств с течением времени.

\*\* При хранении возможно изменение рН в сторону уменьшения.

\*\*\* Необходимая вязкость по желанию клиента оговаривается при заказе.

### Указания к применению

1. Дисперсия Д51В сразу готова к применению.
2. Оптимальный температурный режим в рабочем помещении: 18-20°C, не работать при температуре ниже 17°C.
3. Рабочие инструменты очищаются водой.
4. Следует избегать контакта дисперсии с коррозионным железом.
5. Замерзшей дисперсии необходимо дать медленно оттаять при температуре 20-25°C, после чего тщательно перемешать.

### Эксплуатационная и экологическая безопасность

Пожаро-взрыво безопасна. Нетоксична.

### Хранение

В закрытых емкостях при температуре не ниже + 5 °C в течение 6 месяцев.

### Транспортировка

В полиэтиленовых контейнерах объемом 1м<sup>3</sup>, емкостях объемом 30дм<sup>3</sup>, 50дм<sup>3</sup> или другой герметичной таре, согласованной с Заказчиком.

Данные, указанные в настоящем описании основываются на нашем современном техническом знании и опыте.

Из-за изобилия факторов, которые могут оказывать влияние на переработку и использование наших материалов, эти данные не освобождают перерабатывающие предприятия от собственных испытаний и опытов.

Не следует выводить из наших данных юридически обязательную гарантию определенных свойств или годности для конкретной области применения.

Защитные права и существующие законы должны соблюдаться получателем нашей продукции под собственную ответственность.

## ООО «НОРД-СИНТЕЗ»

195027, Санкт-Петербург, Магнитогорская, 51  
тел./факс (812) 320-15-71 (многоканальный)  
E-mail: [sales@nord-sintez.ru](mailto:sales@nord-sintez.ru)  
[www.nord-sintez.ru](http://www.nord-sintez.ru)

