

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

№ 125  
Редакция: 02/10  
Взамен: 04/09  
Статус: действующий (12-02-2010)

Клей

# НОРДФЛЕКС 4735

ТУ 2385-033-47923137-2009

### Описание продукта

Наполненный клей на основе поливинилацетатной дисперсии.

### Область применения

- Для изготовления изделий из бумаги и картона навивным способом (картонные гильзы, шпули, патроны).
- Для приклеивания облицовочного картона в производстве гипсокартонных плит.

### Свойства

Однокомпонентный наполненный клей на основе модифицированной дисперсии поливинилацетата. Благодаря минеральному наполнителю обладает повышенной теплостойкостью и дополнительными армирующими свойствами, что позволяет использовать его при повышенной температуре в производстве гипсокартонных плит, а так же в производстве изделий из бумаги и картона навивным способом.

### Технические характеристики

Показатель концентрации водородных ионов (pH)	5,0-8,0 *	
Вязкость	1500 – 6000 **	мПа*с (Brookfield, 23°C)
Содержание сухого вещества, не менее	47	%
Время схватывания картона к картону, не менее	30	сек
Морозостойкость		Не морозостойкая

\* При хранении возможно изменение pH в сторону уменьшения.

\*\* Необходимая вязкость по желанию клиента оговаривается при заказе.

### Указания к применению

1. В клее НОРДФЛЕКС 4735 допускается незначительное оседание наполнителя. Перед употреблением перемешать по всему объёму.
2. Клей НОРДФЛЕКС 4735 наносится обычными приспособлениями: сопло, валик, кисть.
3. Оптимальный температурный режим в рабочем помещении: 18-20°C, не работать при температуре ниже 15°C.
4. Расход клея ... 60-100 г/м<sup>2</sup>.
5. Рабочие инструменты очищаются водой.
6. Следует избегать контакта клея с такими металлами, как коррозионное железо, цинк, медь, латунь, алюминий.
7. ИЗБЕГАТЬ ЗАМЕРЗАНИЯ КЛЕЯ!

### Эксплуатационная и экологическая безопасность

Пожаро-взрыво безопасен. Нетоксичен.

### Хранение

В закрытых емкостях при температуре не ниже + 5 °C в течение 6 месяцев.

### Транспортировка

В полиэтиленовых контейнерах объемом 1м<sup>3</sup>, емкостях объемом 30дм<sup>3</sup>, 50дм<sup>3</sup> или другой герметичной таре, согласованной с Заказчиком при температуре не ниже +1°C.

Данные, указанные в настоящем описании основываются на нашем современном техническом знании и опыте.

Из-за изобилия факторов, которые могут оказывать влияние на переработку и использование наших материалов, эти данные не освобождают перерабатывающие предприятия от собственных испытаний и опытов.

Не следует выводить из наших данных юридически обязательную гарантию определенных свойств или годности для конкретной области применения.

Защитные права и существующие законы должны соблюдаться получателем нашей продукции под собственную ответственность.

## ООО «НОРД-СИНТЕЗ»

195027, Санкт-Петербург, Магнитогорская, 51  
тел./факс (812) 320-15-71 (многоканальный)  
E-mail: [sales@nord-sintez.ru](mailto:sales@nord-sintez.ru)  
[www.nord-sintez.ru](http://www.nord-sintez.ru)

