

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

№ 145  
Редакция: 06/10  
Взамен: 11/09  
Статус: действующий (30-06-2010)

# Лентекс А350

ТУ 2241-001-47923137-2009

### Описание продукта

Водная дисперсия карбоксилированного сополимера стирола и эфира акриловой кислоты

### Область применения

- В качестве модификатора бетона.
- В качестве связующего при изготовлении шпатлевочных массах, штукатурок.
- В качестве связующего-пленкообразователя в водно-дисперсионных лакокрасочных материалах для наружных и внутренних работ.

### Свойства

Хорошо совмещается с обычными компонентами и вспомогательными веществами лакокрасочных составов (пигментами, загустителями, наполнителями, смолами)\*, с другими дисперсиями Лентекс серий А и М. При высыхании дает эластичную прозрачную неклеящую пленку.

### Технические характеристики

Показатель концентрации водородных ионов (рН)	8,0-10,0 **	
Вязкость по вискозиметру ВЗ-6	6 - 15	сек
Содержание сухого вещества, не менее	45	%
Температура стеклования полимера	+1	°С
Устойчивость к электролитам		Высокая,

Устойчив к введению 10%-го раствора CaCl<sub>2</sub>

Устойчивость к механическому воздействию

высокая

Морозостойкость

Не морозостойкий

\* В каждом отдельном случае, необходимо проверять смеси на совместимость и сохранность их свойств с течением времени.

\*\* При хранении возможно изменение рН в сторону уменьшения.

### Указания к применению

- Лентекс А350 сразу готов к применению.
- Оптимальный температурный режим в рабочем помещении: 18-20<sup>0</sup>С.
- Рабочие инструменты очищаются водой.
- Следует избегать контакта с коррозионным железом.
- ИЗБЕГАТЬ ЗАМЕРЗАНИЯ!!!

### Эксплуатационная и экологическая безопасность

Пожаро-взрыво безопасен. Нетоксичен.

#### Хранение

В закрытых емкостях при температуре от + 5 до + 30 °С в течение 6 месяцев.

#### Транспортировка

В полиэтиленовых контейнерах объемом 1м<sup>3</sup>, емкостях объемом 30дм<sup>3</sup>, 50дм<sup>3</sup> или другой герметичной таре, согласованной с Заказчиком.

Данные, указанные в настоящем описании основываются на нашем современном техническом знании и опыте.

Из-за избытка факторов, которые могут оказывать влияние на переработку и использование наших материалов, эти данные не освобождают перерабатывающие предприятия от собственных испытаний и опытов.

Не следует выводить из наших данных юридически обязательную гарантию определенных свойств или годности для конкретной области применения.

Защитные права и существующие законы должны соблюдаться получателем нашей продукции под собственную ответственность.

## ООО «НОРД-СИНТЕЗ»

195027, Санкт-Петербург, Магнитогорская, 51  
тел./факс (812) 320-15-71 (многоканальный)  
E-mail: [sales@nord-sintez.ru](mailto:sales@nord-sintez.ru)  
[www.nord-sintez.ru](http://www.nord-sintez.ru)

